

Solartechnische Daten:		Anwendungsbereiche:
Gesamte Solartransmission	33,0 %	<p>• Außenverlegung</p> <p>Schutzfolie für höchste Qualitätsansprüche. Hohe IR- Rückweisung bei geringstem Lichtverlust. Dezentler Spiegeffekt und hervorragende optische Klarheit. Wert auf Doppelglas ermittelt.</p>
Gesamte Solarabsorption	36,0 %	
Gesamte Solarreflektion	31,0 %	
Emmisivity	0,84	
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %	
Schattierungskoeffizient	0,45	
Sichtbare Lichttransmission	61,0 %	
Sichtbare Lichtabsorption	39,0 %	
Sichtbare Lichtreflektion	22,0 %	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	61,0 %	
Materialstärke	75 µ	
<p>Die solartechnischen Werte sind ungefähre Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.</p> <p>Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!</p>		