

Solartechnische Daten:		Anwendungsbereiche:
Gesamte Solartransmission	33,0 %	<p>● Innenverlegung</p> <p>Schutzfolie für höchste Qualitätsansprüche. Hohe IR- Rückweisung bei geringstem Lichtverlust. Dezenter Spiegeleffekt und hervorragende optische Klarheit. Wert auf Doppelglas ermittelt.</p>
Gesamte Solarabsorption	42,0 %	
Gesamte Solarreflektion	25,0 %	
Emmisivity	0,82	
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %	
Schattierungskoeffizient	0,63	
Sichtbare Lichttransmission	61,0 %	
Sichtbare Lichtreflektion	21,0 %	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	61,0 %	
Materialstärke	75 µ	
<p>Die solartechnischen Werte sind ungefähre Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt. Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!</p>		