Splitterschutzfolie 4 C klar

Solartechnische Daten:		Materialaufbau:
Gesamte Solartransmission	82,0 %	Hochwertiger Polyesterfilm mit kratzbeständiger HardCoat-Beschichtung, silikonierte Deckfolie auf der Rückseite. Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit hochwertigem UV-Absorber für dauerhafte Haltbarkeit.
Gesamte Solarabsorption	8,0 %	
Gesamte Solarreflektion	10,0 %	
Emmisivity	0,89	
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %	
Sichtbare Lichttransmission	**93,0 %**	
Sichtbare Lichtreflektion	9,0 %	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**16,0 %**	
Materialstärke	112,5 µ	

Entspricht

DIN 52337 EN 12600

Die solartechnischen Werte sind Ca. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.
Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Anwendungsbereiche:

- ***Innenverlegung***

Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen als unfallverhütende Maßnahme gegen Verletzungen durch Splitterbildung bei Glasbruch (insbesondere in Kindergärten, Schulen, Versammlungsorten und sonstigen öffentlichen Räumen).

GADERBAUER Spezialfolien GmbH