Hitzeschutzfolie Platine 60

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	25,0 %
Gesamte Solarabsorption	39,0 %
Gesamte Solarreflektion	34,0 %
Emmisivity	0,74
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,37
Sichtbare Lichttransmission	**40,0 %**
Sichtbare Lichtreflektion	31,0 %
Sichtbare Lichtabsorption	29,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**66,0 %**
Materialstärke	37,5 µ

Die solartechnischen Werte sind ungefähre Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

2-lagiger Polyesterfilm mit Aluminium gesputtert.
Die PET-Lagen bestehen aus einem neuartigen, speziell UV-stabilisierten PET.

Kratz- und UV-beständige HardCoat-Beschichtung, hochtransparentes PS-Klebesystem

Anwendungsbereiche:

- ***Außen + Innenverlegung***

Schutzfolie für höchste Qualitätsansprüche. Kombination aus sehr guter Strahlungsrückweisung bei geringstem Lichtverlust.
Dezenter Spiegeleffekt und hervorragende optische Klarheit.

GADERBAUER Spezialfolien GmbH