Hitzeschutzfolie grau mittel **TI 40 h.c.**

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	29,0 %
Gesamte Solarabsorption	52,0 %
Gesamte Solarreflektion	19,0 %
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Reduzierung der Blendung	59 %
Sichtbare Lichttransmission	**34,0 %**
Sichtbare Lichtreflektion	20,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**64,0 %**
Materialstärke	95 µ

Die solartechnischen Werte sind Ca. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.
Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

2-lagiger Polyesterfilm mit Edelstahl gesputtert.
Die PET-Lagen bestehen aus einem neuartigen, speziell UV-stabilisierten PET.

Kratz- und UV-beständige HardCoat-Beschichtung, hochtransparentes PS-Klebesystem

Anwendungsbereiche:

- ***Außenverlegung***

Sonnenschutzfolie mit sehr guten Sicht- und Blendschutzeigenschaften durch dezente Verspiegelung mit Einwegdurchsicht (abhängig von den Lichtverhältnissen), hohe Infrarotreflexion

GADERBAUER Spezialfolien GmbH