Hitzeschutzfolie e-Lite 45

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	26,0 %
Gesamte Solarabsorption	50,0 %
Gesamte Solarreflektion	24,0 %
Emmisivity	0,83
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,39
Sichtbare Lichttransmission	**44,0 %**
Sichtbare Lichtreflektion	12,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**69,0 %**
Materialstärke	75 µ

Die solartechnischen Werte sind ungefähre Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Anwendungsbereiche:

- ***Innenverlegung***

Schutzfolie für höchste Qualitätsansprüche. Hohe IR- Rückweisung bei geringstem Lichtverlust. Dezenter Spiegeleffekt und hervorragende optische Klarheit.
Wert auf Doppelglas ermittelt.

GADERBAUER Spezialfolien GmbH